



Instrukcja zastosowania pasty polerskiej

Szanowny kliencie dziękujemy za zakup naszego środka do polerowania szkła HARTPOLISH FG 50.

Na początek chcemy zwrócić uwagę na to, że polerowanie szkła znacznie odróżnia się od polerowania metali jak i Lakierów i innych powłok. Jednocześnie chcemy podkreślić że produkt nadaje się tylko do polerowania szkła i nie powinien być używany do innych materiałów.

ZALECENIA :

Przechowywać środek w oryginalnym opakowaniu, nie używać do powierzchni lakierowanych, metalizowanych i uszlachetnianych powierzchni optycznych jak telewizorów, lornetek, okularów itp. (może nastąpić usunięcie powłoki), w użyciu do emaliowanych przedmiotów może nastąpić przetarcie powłoki emaliowej lub odbarwienia spowodowane zmniejszeniem grubości powłoki – producent nie udziela gwarancji.

Produkt zachowuje swoje właściwości ścierne do ok. 2 lat. Przy długim magazynowaniu może nastąpić przebarwienie u utraty skuteczności do polerowania.

UWAGI:

- Nie nadaje się do spożycia. W przypadku połknięcia natychmiast skontaktować się z lekarzem.
- Działa drażniąco na oczy i skórę. W kontakcie z oczami natychmiast przemyć dużą ilością wody. Po użyciu umyć ręce. Zaleca się używanie rękawic i okularów ochronnych. Unikać wdychania pyłów, używać środków ochrony dróg oddechowych.
- Nie mieszać z kwasami oraz środkami czyszczącymi, możliwość powstania oparów lub gazów niebezpiecznych. Roztworzać tylko we wodzie. Usuwać i splukiwać wodą.

ZASTOSOWANIE :

1) Zastosowanie w maszynach polerskich:
Aby osiągnąć optymalny efekt polerowania dokonać poleceń w instrukcji maszyny. Zasadą kalibracji powinno być od małej ilości do większej. Jeśli zastosujemy zbyt duże stężenie środka efekt polerowania może być gorszy lub zupełnie ustąpić. Producent zaleca stężenie 50g/L wody.

2) Polerowanie ręczne:
Do polerowanie ręcznego nadają się tylko bardzo znikome uszkodzenia powierzchni szkła. Odsypać małą ilość proszku na n.p. Talerzyk i pobierać wilgotną szmatką. Polerować krążącymi ruchami. Co jakiś czas zmywać zanieczyszczenie z szyby i kontrolować efekt.

3) Polerowanie za pomocą mechaniczną :
Aby uzyskać szybszy efekt polerowania można użyć wiertarki lub polerki na małych obrotach do ok. 600 Obr./min.
Zestaw do polerowania rys n.p. Na szybach samochodowych może wyglądać podobnie.
Zalecamy użyć nie zbyt dużej końcówki polerskiej filcowej. Mała średnica pomoże docelowo polerować miejsce zarysowane większe polerki wydłużają z reguły czas polerowania aż do skutku. Większy docisk przyspiesza efekt polerowania.



Hartim Kraków
ul. Ojcowska 9
31-344 Kraków
www.hartim.pl

Aby ograniczyć zużycie HARTPOLISH do minimum, polecamy nabierać proszek wilgotną polerką z dowolnego naczynia. Ważne jest aby nie nanieść za dużo środka iż zmniejsza to efekt działania.

Zalecamy aby zabezpieczyć wentylacje i maskę samochodu przed zabrudzeniem. HARTPOLISH jest proszkiem bardzo drobnym i może zanieczyścić części plastikowe. Jest zmywalny pod ciśnieniem. Ważne aby zaznaczyć miejsca gdzie znajdują się najbardziej uszkodzone miejsca szyby taśmą przyklepną itp.



Po pierwszym rozproszaniu polityry na powierzchni polerować na małych obrotach krążącymi ruchami polerki.

Ważne aby na bieżąco nabierać wody polerką i co ok. 15min przemywać polerkę we wodzie aby wymyć z niej pył szkła.



Polerowanie najlepiej kontynuować dodając wody spryskiwaczem i pukając polerkę aż do momentu kiedy politura staje się na tyle rozcieńczona że będzie prawie przezroczysta. Potem zmyć szybę wilgotną szmatką i sprawdzić efekt polerowania. Przy dużych powierzchniach jak na zdjęciu pokazane można również stosować większe polerki. Powoduje to równomierne ścieranie szyby i zapobiega stworzeniu nierówności. Jednak wydłuża znacznie czas polerowania małych zadrapań itp.

Prosimy aby pamiętać że t. zw. Mgietka od kamieni uderzających w szybę przednią samochodu nie jest płytkim zadrapaniem jak rysy od wycieraczek itp. Z tego powodu niemalże nie jest możliwe usuwanie takiego uszkodzenia polerując szybę.

Życzymy powodzenia w usuwaniu dokuczliwych zadrapań w Państwa szybach samochodowych lub innych i służymy radą i pomocą. Chętnie przyjmujemy Państwa rady i doświadczenia i wprowadzimy je w naszą instrukcję.

Z Poważaniem,

*Hartim Kraków
ul. Ojcowska 9
31-344 Kraków*

Tel.: +48 (0)12 638 42 56

Tel.: +48 (0)12 638 42 57

Mob.+48 (0)606 411 382

www.hartim.pl